
Двухкомпонентный гидроизоляционный материал на основе битума и полиуретана
WHITECHEM BT-2000

1 - ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Whitechem BT-2000 - двухкомпонентная гидроизоляционная мембрана на основе битума и полиуретана холодного нанесения с эластичностью более 2000%. Он создает идеальный пленочный слой, обеспечивая хорошую адгезию к любой поверхности, на которую наносится.

2 – свойства продукта • легко наносится • превосходная гибкость • отличное перекрывать трещины • бесшовные • быстрое отверждение и устойчивы к воде • может использоваться как шовный герметик • может быть использован для горизонтальной и вертикальной поверхности • отличная устойчивость к погодным условиям. • Не допускает образования точечных отверстий даже при нанесении толстым слоем.

3– сферы применения • общие гидроизоляция для бетона, дерева, крыши и террасы • гидроизоляции подземных бетонных и несущих стен • общие гидроизоляция под керамические покрытия • моста платформы изоляции • для утепления старого асфальта и EPDM мембраны

4 – приложения, процедура • поверхность должна быть прочной и обладать достаточной прочностью. Не следует наносить на бетонную стяжку низкого качества. Прочность поверхности на сжатие должна составлять не менее 25 МПа, наименьшая прочность сцепления - 1,5 МПа. Перед нанесением на свежий бетон бетону следует дать высохнуть не менее 28 дней. Температура поверхности и окружающей среды должна быть не менее 5°C и не более 35 °C. • Следует обращать внимание на образование конденсата на поверхности. Не рекомендуется наносить средство ранним утром. Температура поверхности должна быть как минимум на 3°C выше точки росы.

5 – ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ • Поверхность для нанесения должна быть чистой и сухой. Элементы, препятствующие адгезии, следует удалить с поверхности. • Не мойте, чтобы очистить поверхность. □ □ Отверстия для штифтов следует заполнить смесью грунтовки и песка. • Если с обратной стороны бетонной поверхности стекает вода, наносить средство не следует. Металлические поверхности, подверженные коррозии, необходимо отшлифовать. • Выступы и углы бетона должны быть закруглены

6. НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ Выбор грунтовки следует производить в зависимости от количества влаги на поверхности. Если влажность поверхности превышает 4%, следует использовать влагостойкую грунтовку, WHITECHEM PRIMER 80 или WHITECHEM PRIMER 95. При влажности менее 4% можно нанести грунтовку S80 или primer 90. К нанесению битумной мембраны следует приступать после завершения процесса грунтования и полного высыхания пола.

7 – НАНЕСЕНИЕ WHITECHEM ВТ-2000 Перед началом нанесения необходимо перемешать компонент А (компонент смолы) до получения однородного цвета. Следующие компоненты А и В перемешивают в течение 3-4 минут (400-600 об/мин) до получения однородной смеси. Можно наносить как минимум в два слоя кистью, валиком, скребком. Продукт следует защищать от атмосферных воздействий до его полного высыхания.

9 – БЛОК ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 8– РАСХОД продукта WHITECHEM ВТ-2000 Расход 1,5 – 2,0 кг/м² *Расход, указанный в таблице, является теоретическим. Расход может варьироваться в зависимости от проницаемости поверхности, погодных условий и способа нанесения

Соотношение компонентов смеси - Плотность (при 25°C) 1:1 (объем), г/мл

Содержание твердых веществ ASTM D 1217 - 0,99 %

Сухой остаток ASTM D 2697 - 84 %

Цвет - черный.

ПАРАМЕТРЫ РЕАКЦИИ - ДАННЫЕ О МЕТОДЕ ИЗМЕРЕНИЯ -

Время жизнеспособности - 40 часов

Слабое движение - 12- 24 часов

Полное отверждение - 7 дней

Предупреждение

Технические данные, содержащиеся в данном документе основаны на нынешних знаниях и опыте. Пользователь, перед использованием данного продукта обязан провести все необходимые тесты, чтобы убедиться в том, что продукт подходит для предполагаемого применения. Кроме того, в случае, если пользователь считает, что информация, которой он обладает, должна быть уточнена каким-либо образом для обычного пользования или конкретного применения нашего продукта, пользователь должен связаться с продавцом или производителем для получения дополнительной технической информации, касающейся использования продукта. Гарантия распространяется в контексте действующих нормативных положений, действующих профессиональных стандартов, а также в соответствии с условиями, изложенными в общих условиях продаж. Информация, указанная в настоящем техническом паспорте приводится в качестве ознакомления и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной потенциальному или настоящему клиенту в устной форме по телефону.