

## WHITECHEM W505 СУПЕРКЛЕЙ

### 1 – ОПИСАНИЕ

Whitechem W505 - универсальный однокомпонентный быстро полимеризующийся клей на цианакрилатной основе. Идеален для случаев, когда требуется быстрое схватывание и точечное применение.

### 2 – СВОЙСТВА

- Моментальное склеивание
- Высокая прочность уже после нескольких секунд

### 3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для стекла, резины, металла, керамики и большинства пластиков

### 4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Склеиваемые поверхности должны быть гладкими и тщательно подогнаны друг к другу. Нанести каплю клея на один из склеиваемых материалов, затем крепко прижать на 1 минуту друг к другу. Температура применения от +5°C до +40°C.

### 5- УПАКОВКА

| Артикул | Объем | Расфасовка |
|---------|-------|------------|
| W505    | 1,5 г | 5000       |
| W505    | 20 г  | 500        |
| W505    | 50 г  | 50         |

### 6- ХРАНЕНИЕ

Хранения 12 месяцев при условии в закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5 до +25°C.

### 7- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Цианакрилаты должны храниться в оригинальной герметичной упаковке.
- Не нагревать
- Цианакрилаты могут моментально приклеиться к коже
- Может вызывать серьезное раздражение глаз
- Может загустеть в тюбике при неплотном закрывании!

## 8- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

С целью достижения наибольшего эффекта поверхности надлежит очистить и обезжирить. Данный продукт лучше использовать при зазорах 0,05 мм. Избыток клея можно растворить очистителями Whitechem. Этот продукт не рекомендуется для использования в среде чистого кислорода и обогащенных кислородом системах, а также в качестве герметика для хлора и других сильных окислителей.

Информацию по безопасному обращению с этим продуктом можно получить в таблице данных по безопасности материала (SDS).

## 9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                     |                                     |              |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| Основа              | : Этил-Цианакрилат                  |              |
| Внешний вид         | : Жидкий гель                       |              |
| Темп. применения    | : от +5°C до +30°C                  |              |
| Цвет                | : Бесцветный                        |              |
| Плотность           | : $1.05 \pm 0.01$ г/см <sup>3</sup> | (ASTM D1875) |
| Температура вспышки | : >81°C                             |              |
| Вязкость            | : : 2 - 6 cP                        | (ASTM D1084) |