

## WHITECHEM W872P

### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

#### 1 – ОПИСАНИЕ

**WHITECHEM W872P** - однокомпонентная профессиональная полиуретановая монтажная пена. Новая специальная формула позволила увеличить объемы пены на выходе.

#### 2 – СВОЙСТВА

- Превосходная адгезия к большинству строительных материалов
- Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства
- Содержимое одного баллона дает до 70 литров готовой пены в зависимости от условий применения: температуры, влажности воздуха и др.
- Прекрасно прилипает ко многим материалам, за исключением полиэтилена, тефлона и силиконового каучука, а также жирным и грязным поверхностям
- Предотвращает появление плесени
- Водостойкая
- Поддается окраске
- Легко поддается формовке
- Не содержит газы, разрушающие озоновый слой.

#### 3 - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Установка и изоляция дверных и оконных проемов
- Заполнение и герметизация трещин, стыков и швов
- Заполнение трещин в стенах

#### 4 - ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Оптимальная температура использования около +20 °С, но может применяться от +5°С до +30 °С. Перед применением необходимо тщательно взболтать баллон. Вставить адаптер для пены в распылитель. Держа баллон вверх дном распылить пену. Увлажнение обрабатываемых поверхностей улучшает адгезию и снижает время затвердения пены. Свежие пятна монтажной пены удаляются очистителем пены WHITECHEM Foam Cleaner или ацетоном. Засохшая пена удаляется механически.

#### 5- УПАКОВКА

| Артикул | Объем  | Расфасовка |
|---------|--------|------------|
| W872P   | 850 мл | 12         |

## 6- ХРАНЕНИЕ

Хранить при комнатной температуре, 15 месяцев.

## 7- ЗАМЕЧАНИЯ

- Хранить закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5 °С до +30 С.
- Баллоны следует хранить в вертикальном положении, клапаном вверх
- Хранение выше +30 °С и ниже +5 °С уменьшает срок хранения.
- При использовании оптимальная температура баллона должно быть +20 °С.
- Рабочая поверхность должна быть зачищена от пыли, грязи и льда.
- Для улучшения адгезивных и механических свойств пены, следует увлажнить рабочую поверхность до и поверхность пены после нанесения

## 8- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Дифенилметан -4,4' диизоционат. Вдыхание паров вредно для здоровья. Раздражает слизистую глаз, дыхательную систему и кожу. Не вдыхать брызги и пары. Работать с пеной в соответствующей защитной одежде и перчатках. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Пена находится в герметичном баллоне. Беречь от попадания прямых солнечных лучей; не оставлять при температуре выше +50С. Не делать отверстий в баллоне, не сжигать его даже после использования. Держать подальше от источников огня; не курить вблизи баллона. Держать в недоступном для детей месте.

## 9- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                               |                             |              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Основа                                        | : Полиуретановый преполимер |              |
| Механизм отверждения                          | : Влажностная полимеризация |              |
| Плотность                                     | : 19±3 кг/см <sup>3</sup>   | (ASTM D1622) |
| Время покрытия пленкой<br>(шов шириной 1 см ) | : 7±3 минут                 | (ASTM C1620) |
| Время для среза<br>(шов шириной 1 см )        | : 30-45 минут               | (ASTM C1620) |
| Полное высыхание                              | : 24 часа                   |              |
| Цвет                                          | : Светло-желтый             |              |
| Выход пены                                    | : 70 л                      | (ASTM C1536) |
| Класс пожаробезопасности                      | : В3                        | (DIN 4102-1) |
| Теплопроводность                              | : 0,036 W/m.k (20°C)        | (DIN 52612)  |
| Прочность на сжатие                           | : 0,03 МПа                  | (DIN 53421)  |
| Влагопоглощение                               | : макс. 1 %                 | (DIN 53428)  |
| Температура баллона                           | : мин.5°C макс. +35°C       |              |
| Термостойкость<br>(после полного высыхания)   | : -20°C до +80°C            |              |
| Температура применения                        | : +5°C до +35°C             |              |