

WHITECHEM QUICKJOB

Напыляемый утеплитель для тепло и звукоизоляции

Пенополиуретан для высококачественной тепло- и звукоизоляции зданий и домов. Обеспечивает уникальную монолитную теплоизоляцию без стыков, швов и зазоров. Инновационная альтернатива традиционным методам изоляции зданий, таким как теплоизоляционные плиты из полистирола, стекловаты и минеральная вата. Однокомпонентный продукт, используемый с пистолетом-аппликатором. Он не содержит газов-вытеснителей, вредных для озонового слоя.

1-ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная адгезия ко всем видам строительных материалов,
- Легко наносится на неровные, труднодоступные поверхности, где невозможно использовать традиционные изоляционные материалы.
- Отличный показатель теплоизоляции (0,025 Вт/(мК),
- Устранение тепловых мостов,
- Устранение точки росы,
- Выход до 3 м² при толщине 1,5 см за один слой при нанесении с расстояния ~40 см при нормальной скорости нанесения,
- После использования нет необходимости использовать механические крепежные элементы,
- Под покраску,

2-ПРИМЕНЕНИЕ

- Крыши, чердаки, фасады, фундаменты, подвалы, полы, внутренние стены, межэтажные перекрытия, внутренние перегородки, потолки и подвалы,
- Конструктивные элементы зданий, балкон, лоджия, двери, оконные откосы, трубы,

каналы и резервуары, круглые поверхности, все поверхности неровные и шероховатые,

- Кузова и прицепы для автомобилей, лодки, яхты, суда и все виды морской техники.

3-ИНСТРУКЦИИ

- Каждая может иметь две специальные пластиковые насадки для распыления на стену и потолок. Сопло А предназначено для нанесения на вертикальные поверхности, а сопло В – для нанесения на потолок.
- Оптимальная температура баллона +20°C.
- Температура нанесения находится в пределах +5. °C и +30 °C.
- Перед использованием хорошо встряхните баллон.
- Накрутите баллон на пистолет-аппликатор. Наденьте распылительную насадку на носик пистолета.
- Во время нанесения всегда держите баллон перевернутым.
- Выход пены можно регулировать с помощью спускового крючка и контролировать с помощью регулировочного винта на задней стороне пистолета.
- Распылите пену на расстоянии 30–45 см от стены при вертикальном применении. Распылите пену на расстоянии 15–20 см от потолка при горизонтальном нанесении.
- Продукт можно наносить любой желаемой толщины при условии, что он наносится слой за слоем. Чем больше слой, тем выше значение изоляции.
- Для эффективной изоляции рекомендуемая толщина нанесения

составляет 5 см, и эту толщину следует достигать минимум за 3 слоя.

Нельзя получить идеальную изоляцию с помощью 1 или 2 слоев.

- Форсунки и пистолет-аппликатор необходимо очистить сразу после окончания работы.

4-ОГРАНИЧЕНИЯ

- Хранение при температуре выше +25 °C и ниже +5 °C сокращает срок годности.
- Балон следует хранить и транспортировать в вертикальном положении.
- Перед применением баллон следует хранить при комнатной температуре не менее 12 часов.
- Затвердевшая пена обесцвечивается под воздействием ультрафиолета.
- Покрасьте или покройте затвердевшую пену для достижения наилучших результатов при наружном применении.
- Более низкие температуры уменьшают выход и время отверждения.

5-БЕЗОПАСНОСТЬ

- Содержит дифенилметан-4,4'-диизоцианат,
- Вреден при вдыхании, раздражает глаза, дыхательную систему и кожу,
- Не вдыхать брызги/пары,
- Носите подходящую защитную одежду и перчатки,
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях,
- Контейнер под давлением. Беречь от прямых солнечных лучей и не подвергать воздействию температур выше 50 °C,
- Не прокалывайте и не сжигайте балон даже после использования.
- Хранить вдали от источников возгорания, не курить,
- Хранить в недоступном для детей месте.

6-ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

- 12 месяцев при правильном хранении.

7-УПАКОВКА

Продукт	Масса	Упаковка
БЫСТРАЯ РАБОТА	850мл/Гв.930гр	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Основа : Полиуретановый преполимер.

Система отверждения : Влага.

Удельный вес : 17-28 кг/м³ (АСТМ Д1622)

Свободное время : 4 мин. (АСТМ С1620)

Цвет пены : Синий

Расход : 3м² для толщины 1,5- 1,8 см

Класс пожарной безопасности затвердевшей пены : В3 (ДИН 4102-1)

Теплопроводность : 0,025 Вт/мК (при 20°C) (ДИН 52612)

Значение R : 5,66 (на дюйм)

Прочность на сжатие	: 0,03 МПа	(ДИН 53421)
Полное излечение	: 24 часа	
Температура банки	: мин.5°С макс. +30°С	
Температурная устойчивость	: от -75°С до +115°С	
Температура применения	: от +5°С до +30°С	

Результаты были получены путем обеспечения оптимальных условий окружающей среды.



Изображение 1: **Сопло А** слева и **сопло В** справа.

**ОТКАЗ ОТ
ОТВЕТСТВЕ
ННОСТИ**

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших текущих знаниях и опыте, и мы не можем нести ответственность за любые ошибки, неточности, упущения или редакционные ошибки, возникшие в результате технологических изменений или исследований между датой выпуска этого документа и датой выпуска продукта. Приобретенный. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые испытания, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Более того, всем пользователям следует обращаться к продавцу или производителю продукта для получения дополнительной технической информации, касающейся его использования, если они считают, что имеющаяся у них информация нуждается в каких-либо разъяснениях, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего продукта. Наша гарантия распространяется в контексте действующих законодательных норм и положений, действующих профессиональных стандартов и в соответствии с положениями, изложенными в наших общих условиях продаж. Информация, указанная в настоящем техническом паспорте, дана в ознакомительных целях и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставленной устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.

