

WHITECHEM WA 610 - ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЭКСПРЕСС МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

1 – ОПИСАНИЕ

WHITECHEM WA 610 Однокомпонентный быстросохнущий клей на основе полиуретана. Он сочетает в себе высокую прочность сцепления с быстрым отверждением. Свойство водостойкости делает его исключительно хорошим для склеивания деревянных поверхностей, где брызги воды и влага являются проблемой.

2 – СВОЙСТВА

- Быстрое отверждение.
- Прозрачный.
- Чрезвычайно высокая прочность сцепления с деревянными основаниями.
- Тиксотропный, непровисающий, идеален для вертикальных швов.
- Экономичный в применении.
- Можно использовать на слегка влажных основаниях.
- Очень хорошая стойкость к химикатам.
- Отличная устойчивость к влаге и погодным условиям.
- Хорошие заполняющие свойства.
- Безусадочный.
- Практически не имеет запаха.
- **Классификация D4 согласно DIN EN 204.**
- **Протестировано согласно DIN EN 14257 (WATT 91).**

3 - ПРИЛОЖЕНИЯ

- Подходит для использования в строительстве и ремонте, где требуется постоянное прочное соединение между пористыми и пористо-непористыми поверхностями.
- Склеивание деревянных поверхностей в ванных комнатах, кухнях, террасах и т. д., где существует постоянный риск контакта с влагой и водой.
- Может использоваться для склеивания различных видов строительных материалов, таких как дерево, МДФ, бетон, металл, полистирол и пенополиуретан, мрамор, гранит, керамика и т. д.

4 – ИНСТРУКЦИИ

- Основания должны быть сухими, чистыми, очищенными от пыли и жира.
- Температура нанесения должна находиться в пределах от 5°C до 35°C.
- Небольшое увлажнение основания обеспечит более прочную адгезию.
- Клей следует наносить только на одну сторону в прямой или волнообразной форме в течение 2 минут.

- Для гарантированного склеивания материалов необходимо использовать механические крепления (15–20 минут) до полного затвердевания клея.
- Свежий клей можно очистить ацетоном.

5- УПАКОВКА

Продукт	Объем	Упаковка
Клей для экспресс-монтажа PU	310 мл/290 мл	12
Клей для экспресс-монтажа PU	50 мл	30

6- ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

- 12 месяцев в невскрытой оригинальной упаковке при хранении при температуре +5°С +25°С.

7- БЕЗОПАСНОСТЬ

Содержит дифенилметан-4,4-диизоцианат. Вызывает раздражение глаза, кожи и легких. Вред при проглатывании. При контакте надевайте химически стойкие перчатки и средства защиты глаз. Держите контейнер плотно закрытым, когда он не используется. Предотвратите разливы.

8-ОГРАНИЧЕНИЯ

- Хранение при температуре выше 35 °С может сократить срок годности.
- Не подходит для полиэтилена, полипропилена, нейлона, АБС, ПТФЭ.
- Перед применением на конкретных основаниях необходимо протестировать его.

9- ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

*Время прессования зависит от условий окружающей среды (температуры, влажности и т. д.) и пористости склеиваемых поверхностей.

Основа	: Полиуретановый преполимер.
Цвет	: Прозрачный
Плотность	: $1,13 \pm 0,03$ г/мл
Свободное время	: 5–10 мин. (при 23°C и относительной влажности 50%)
Последовательность	: Тиксотропный
Потребление	: Прибл. 150 г/м ²
Усадка	: Без усадки
Время фиксации	: 15 – 20 мин.*
Температурная устойчивость	: от -20°C до +80°C
Температура применения	: от +5 оС до +35 оС
Максимальная прочность на сдвиг (бук-бук)	
Через 15 минут	: > 50 кгс/см ²
Через 24 часа	: > 100 кгс/см ²
Через 7 дней	: ≈ 120 кгс/см ² (ДИН ЕН 205)
Через 7 дней при 80 оС	: ≈ 100 кгс/см ² (ВАТТ 91)