# WHITECHEM PU ADH 325 HV

Двухкомпонентный клей для напольных покрытий

**Двухкомпонентный полиуретановый клей**

## Где применяется

- резиновая плитка и искусственная трава
- кафель, керамогранит и керамика
- ламинат, паркет и деревянные покрытия

## Ключевые параметры

| | |
|---|---|
| Соотношение A:B | 7:1 по массе |
| Открытое время | 20-40 минут |
| Схватывание | 60-90 минут |
| Расход по бетону | около 0,8 кг/м² |
| Расход по асфальту | около 1,0 кг/м² |
| Хранение | 12 месяцев, +5...+30 °C |

Главное: материал, основание и заполнитель должны соответствовать инструкции. До серийных работ выполнить пробный замес или образец.

## Порядок выполнения работ

| | |
|---|---|
| **1** | Выдержать оба компонента 24 часа при +15...+30 °C. |
| **2** | Перемешать компонент А низкооборотным миксером. |
| **3** | Добавить компонент В и смешивать 2-3 минуты при 300-400 об/мин. |
| **4** | Сразу распределить клей по основанию зубчатым шпателем 5-8 мм. |
| **5** | Уложить покрытие на сырой слой и разгладить от центра к краям. |
| **6** | При необходимости нагрузить покрытие до затвердевания. |

## Требования к основанию и материалам

- Основание прочное, ровное, сухое и очищенное от старого клея, пыли, жира и масла.
- Температура основания при укладке не ниже +15 °C; влажность до 4%.
- Бетон грунтовать PRIMER 90, ориентировочный расход 200-250 г/м².
- Асфальт грунтовать PRIMER 95 или PRIMER 70 согласно их TDS.

## Контроль перед началом

| | |
|---|---|
| ☐ | Материал имеет допустимый срок годности и выдержан при рабочей температуре. |
| ☐ | Основание и заполнитель сухие; отсутствуют пыль, масло, грязь и вода. |
| ☐ | Инструмент, миксер и тара чистые и готовы. |
| ☐ | Рабочая зона защищена от дождя и преждевременного контакта с водой. |
| ☐ | Бригада знает рабочее время смеси и порядок действий. |

## Безопасность и типовые ошибки

ВНИМАНИЕ. После смешивания не держать клей в ведре - это сокращает рабочее время.

ВНИМАНИЕ. Не допускать пузырей при перемешивании; проходить миксером дно и стенки тары.

ВНИМАНИЕ. Не применять на мокром основании и в дождливую погоду.

## Не допускается

- Работать без паспорта безопасности и требуемых средств индивидуальной защиты.
- Самовольно менять пропорции без пробного образца.
- Продолжать укладку при появлении дождя, воды, конденсата или загрязнения.
- Использовать смесь после заметного загустения или окончания рабочего времени.

## Примечание

Настоящий документ является упрощённой практической памяткой. При спорных ситуациях, выборе грунтовки, нестандартном основании или повышенных нагрузках необходимо руководствоваться полным техническим паспортом продукта и паспортом безопасности MSDS.