WHITECHEM PU BINDER 502

Двухкомпонентное УФ-стойкое связующее для самодренирующегося каменного ковра

Двухкомпонентное алифатическое связующее без растворителей

Где применяется

- каменный ковер внутри и снаружи
- террасы, балконы, дворы и тротуары
- декоративные полы общественных помещений

Ключевые параметры

Соотношение A:B	100:110 по массе
Жизнеспособность	45 минут
Пешеходная нагрузка	24 часа
Полная прочность	7 суток
Температура работ	+10...+30 °C
Хранение	9 месяцев, +5...+25 °C

Главное: материал, основание и заполнитель должны соответствовать инструкции. До серийных работ выполнить пробный замес или образец.

Порядок выполнения работ

1	Подготовить сухое основание: влажность до 4%, воздух до 85%.
2	Перемешать компонент А 2 минуты без захвата воздуха.
3	Добавить компонент В и смешивать ещё 2 минуты.
4	Добавить сухой обеспыленный камень и смешивать 2-3 минуты.
5	Распределить шпателем, разровнять правилом или кельмой.
6	Уплотнить и защитить покрытие от воды примерно на 24 часа.

Требования к основанию и материалам

• Перед нанесением использовать PRIMER 90 или PRIMER 95.
• На водопроницаемом основании грунтовать тонко, не закрывая поры.
• Для фракции 2-3 мм: связующее 5-7%, минимальная толщина более 8 мм, смесь около 15 кг/м².
• Для фракции 3-6 мм: связующее 5-6%, минимальная толщина более 12 мм, смесь около 24 кг/м².

Контроль перед началом

☐	Материал имеет допустимый срок годности и выдержан при рабочей температуре.
☐	Основание и заполнитель сухие; отсутствуют пыль, масло, грязь и вода.
☐	Инструмент, миксер и тара чистые и готовы.
☐	Рабочая зона защищена от дождя и преждевременного контакта с водой.
☐	Бригада знает рабочее время смеси и порядок действий.

Безопасность и типовые ошибки

ВНИМАНИЕ. Компонент А может кристаллизоваться ниже +10 °C; восстановление выполнять только контролируемым прогревом 50-60 °C и перемешиванием.

ВНИМАНИЕ. Влажный наполнитель вызывает чрезмерное вспенивание.

ВНИМАНИЕ. Избыток связующего закрывает поры и ухудшает дренирование.

Не допускается

- Работать без паспорта безопасности и требуемых средств индивидуальной защиты.
- Самовольно менять пропорции без пробного образца.
- Продолжать укладку при появлении дождя, воды, конденсата или загрязнения.
- Использовать смесь после заметного загустения или окончания рабочего времени.

Примечание

Настоящий документ является упрощённой практической памяткой. При спорных ситуациях, выборе грунтовки, нестандартном основании или повышенных нагрузках необходимо руководствоваться полным техническим паспортом продукта и паспортом безопасности MSDS.