WHITECHEM PU BINDER 503 VL

Тиксотропное связующее для вертикального каменного ковра

Однокомпонентное алифатическое связующее высокой вязкости

Где применяется

- стены внутри и снаружи
- лестницы, балконы, террасы и веранды
- общественные и декоративные вертикальные поверхности

Ключевые параметры

Температура работ	+10...+30 °C
Открытое время	45 минут
Полимеризация	24 часа
Полная прочность	7 суток
Расход	5% от массы камня
Хранение	6 месяцев, +5...+25 °C

Главное: материал, основание и заполнитель должны соответствовать инструкции. До серийных работ выполнить пробный замес или образец.

Порядок выполнения работ

1	Очистить и полностью высушить вертикальное основание.
2	Смешать каменные гранулы со связующим на низкой скорости.
3	Нанести на стену грунтовочный слой связующего около 0,5 мм.
4	По мокрому грунту нанести гранулированную смесь снизу вверх.
5	Равномерно прижать мастерком и проверить сплошное сцепление.
6	Оставить без механического и водного воздействия до полимеризации.

Требования к основанию и материалам

- Поверхность должна быть без пыли, масла, жира и ржавчины.
- Рекомендуемая фракция для вертикальных работ - не более 4 мм.
- Крупная гранула повышает риск сползания или обрушения.
- Толщину гранулированного слоя подбирать по фракции и пробному образцу.

Контроль перед началом

☐	Материал имеет допустимый срок годности и выдержан при рабочей температуре.
☐	Основание и заполнитель сухие; отсутствуют пыль, масло, грязь и вода.
☐	Инструмент, миксер и тара чистые и готовы.
☐	Рабочая зона защищена от дождя и преждевременного контакта с водой.
☐	Бригада знает рабочее время смеси и порядок действий.

Безопасность и типовые ошибки

ВНИМАНИЕ. Материал раздражает глаза, кожу и органы дыхания: обязательны перчатки и защита глаз.

ВНИМАНИЕ. Наносить только на сухую поверхность.

ВНИМАНИЕ. После нанесения проверить 100% сцепление по всей площади.

Не допускается

- Работать без паспорта безопасности и требуемых средств индивидуальной защиты.
- Самовольно менять пропорции без пробного образца.
- Продолжать укладку при появлении дождя, воды, конденсата или загрязнения.
- Использовать смесь после заметного загустения или окончания рабочего времени.

Примечание

Настоящий документ является упрощённой практической памяткой. При спорных ситуациях, выборе грунтовки, нестандартном основании или повышенных нагрузках необходимо руководствоваться полным техническим паспортом продукта и паспортом безопасности MSDS.