WHITECHEM PU BINDER 503 VL

1 – ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

WHITECHEM PU BINDER 503 VL — это алифатическое однокомпонентное полиуретановое связующее, предназначенное для укладки декоративных каменных ковров на вертикальные поверхности. Оно обладает высокой вязкостью, затвердевает под воздействием влажности и обладает тиксотропными свойствами, что облегчает его нанесение. Оно мгновенно фиксирует каменный ковер на месте, не провисания и не скольжения. Кроме того, оно не желтеет и не меняет цвет под воздействием солнечных лучей, обеспечивая долговечность.

2– ОСОБЕННОСТИ

•Готов к использованию
• Не содержит растворителей
• 100% сохранение цвета
• Высокий уровень блеска и его сохранение
• Устойчив к ультрафиолетовым лучам, дождю, жаре и морозу
• Отличная адгезия к каменной крошке
• Отличные механические свойства
• Слабый запах

3 — ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

• Стены внутри и снаружи помещений
• Все вертикальные поверхности
• Открытые площадки, такие как террасы, балконы и веранды
• Общественные места
• Лестницы
• Наружное покрытие в отелях
• Галереи, торговые центры и выставочные залы

4 – ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Приготовление смеси.

Добавьте связующее вещество в каменные гранулы и перемешивайте на низкой скорости до получения однородной смеси.

Нанесение смеси.

Поверхность нанесения должна быть чистой, без пыли, грязи, масел, жира и ржавчины, которые могут негативно повлиять на адгезию. В качестве грунтовочного слоя на стену следует нанести скребком Whitechem PU Binder 503 VL толщиной примерно 0,5 мм. Затем нанесите гранулированную смесь толщиной от 1 до 2 мм на влажный грунтовочный слой (мокрое на мокрое) на вертикальную поверхность с помощью мастерка.

Наносите снизу вверх

• Придавите нанесённую поверхность, равномерно надавливая на мастерок
• После нанесения пройдитесь по всей поверхности, чтобы убедиться в 100% сцеплении финишного покрытия с поверхностью
• Поверхность нанесения должна быть сухой

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Фасовка	10 кг
Срок хранения	6 месяцев
Условия хранения	Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C

6– ПОТРЕБЛЕНИЕ

Количество связующего вещества составляет 5 % от общей массы каменной крошки.
Соотношение связующего вещества и заполнителя может незначительно меняться в зависимости от впитывающей способности основания и типа используемого заполнителя.
Обеспечьте полное насыщение гранул.
Для нанесения на вертикальные поверхности рекомендуется, чтобы размер гранул не превышал 4 мм.
При использовании гранул крупного размера возможны обрушения.

Фракция гранул	Расход связующего
1-2 mm	5%

7– ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Вид
Цвет	Прозрачный
Сухой остаток	100 %
Вязкость	Тиксотропный
Плотность	1,07 гр/cm^3 (23°C 50% R.H.)
Открытое время работы	45 мин (23°C 50% R.H.)
Время полимеризации	24 часа (23°C 50% R.H.)
Полный набор прочности	7дней
Температура нанесения	+10°C до +30 °C
УФ-стойкость	Без изменения цвета, без растрескивания и образования налёта (тест QUV в течение 1000 часов)

8– БЕЗОПАСНОСТЬ

Вызывает коррозию и раздражение глаз, кожи и лёгких. Вреден при проглатывании. Может вызывать обострение астмы, бронхита, кожных аллергий и экземы. При контакте надевайте химически стойкие перчатки и средства защиты глаз. Храните контейнер плотно закрытым, когда он не используется. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности для получения информации о безопасности.

9- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, основаны на наших текущих знаниях и опыте, и мы не несем ответственности за любые ошибки, неточности, упущения или редакционные недочеты, возникшие в результате технологических изменений или исследований в период между датой выпуска настоящего документа и датой приобретения продукта. Перед использованием продукта пользователь должен провести все необходимые испытания, чтобы убедиться, что продукт подходит для предполагаемого применения. Кроме того, все пользователи должны обращаться к продавцу или производителю изделия за дополнительной технической информацией, касающейся его использования, если они считают, что имеющаяся у них информация нуждается в уточнении, будь то для обычного использования или для конкретного применения нашего изделия. Наша гарантия распространяется в соответствии с действующими законодательными нормами и положениями, действующими профессиональными стандартами и условиями, изложенными в наших общих условиях продажи. Информация, приведенная в настоящем техническом описании, носит рекомендательный характер и не является исчерпывающей. То же самое относится к любой информации, предоставляемой устно по телефону любому потенциальному или существующему клиенту.