WHITECHEM PU PB 503 W

Связующее для каменного ковра при постоянном контакте с водой

Однокомпонентное алифатическое связующее

Где применяется

- декоративные бассейны
- террасы, ступени и открытые зоны
- дренирующие покрытия парковок, дворов и тротуаров

Ключевые параметры

Температура смеси	+10...+30 °C
Жизнеспособность	около 60 минут
Пешеходная нагрузка	12-24 часа
Полная прочность	5-7 суток
Хранение	12 месяцев, +5...+25 °C

Главное: материал, основание и заполнитель должны соответствовать инструкции. До серийных работ выполнить пробный замес или образец.

Порядок выполнения работ

1	Проверить основание, разуклонку и водоотведение.
2	Использовать только сухой, промытый и обеспыленный камень.
3	Загрузить камень, затем добавить связующее по фракции.
4	Перемешивать 3-5 минут до однородности.
5	Распределить кельмой, выровнять и уплотнить.
6	Защитить готовое покрытие от воды в течение 24 часов.

Требования к основанию и материалам

• Бетон: не ниже М250/В20, возраст 28 суток, влажность до 4%.
• Асфальт: не менее 4 см, без пыли и ГСМ, ровность до 3 мм на 3 м.
• Для пористого основания грунтовку наносить минимальным расходом, не запечатывая поры.
• Расход: 1-3 мм - 3,5-4%; 3-5 мм - 3-3,5%; 5-10 мм - 3-3,5%; 10-20 мм - 2,7-3%; 20-40 мм - 2,5-2,7%.

Контроль перед началом

☐	Материал имеет допустимый срок годности и выдержан при рабочей температуре.
☐	Основание и заполнитель сухие; отсутствуют пыль, масло, грязь и вода.
☐	Инструмент, миксер и тара чистые и готовы.
☐	Рабочая зона защищена от дождя и преждевременного контакта с водой.
☐	Бригада знает рабочее время смеси и порядок действий.

Безопасность и типовые ошибки

ВНИМАНИЕ. Влажный камень вызывает вспенивание, вздутия и риск отслоения.

ВНИМАНИЕ. Не нагревать связующее открытым пламенем.

ВНИМАНИЕ. При угрозе дождя предусмотреть быстрое укрытие с доступом воздуха.

Не допускается

- Работать без паспорта безопасности и требуемых средств индивидуальной защиты.
- Самовольно менять пропорции без пробного образца.
- Продолжать укладку при появлении дождя, воды, конденсата или загрязнения.
- Использовать смесь после заметного загустения или окончания рабочего времени.

Примечание

Настоящий документ является упрощённой практической памяткой. При спорных ситуациях, выборе грунтовки, нестандартном основании или повышенных нагрузках необходимо руководствоваться полным техническим паспортом продукта и паспортом безопасности MSDS.