WHITECHEM PU RB 204

Связующее для бесшовных покрытий из резиновой и EPDM-крошки

Однокомпонентное полиуретановое связующее

Где применяется

- спортивные и детские площадки
- беговые, пешеходные и велосипедные дорожки
- антискользящие входные группы

Ключевые параметры

Рабочая температура	+5...+35 °C
Открытое время	60-90 минут
Высыхание	24 часа
Расход	15-20% от массы крошки
Хранение	9 месяцев, +5...+30 °C

Главное: материал, основание и заполнитель должны соответствовать инструкции. До серийных работ выполнить пробный замес или образец.

Порядок выполнения работ

1	Проверить: основание сухое, прочное, чистое.
2	При необходимости отремонтировать и загрунтовать.
3	Использовать только сухую и обеспыленную крошку.
4	Смешать до равномерного распределения связующего.
5	Уложить, разровнять и уплотнить покрытие.
6	Защитить от дождя и воды минимум на 24 часа.

Требования к основанию и материалам

• Бетон: не ниже М300/В22,5; возраст не менее 28 суток; влажность до 4%; толщина 8 см с гидроизоляцией или 10 см без неё.
• Асфальт: мелкозернистый, плотный, толщиной не менее 4 см; без пыли, грязи, ГСМ и луж.
• Уклон бетонного или асфальтового основания: 0,5-1% в сторону отвода воды.
• Сыпучее основание: 10 см щебня/отсева + 10 см песка, уплотнение не менее 95%.

Контроль перед началом

☐	Материал имеет допустимый срок годности и выдержан при рабочей температуре.
☐	Основание и заполнитель сухие; отсутствуют пыль, масло, грязь и вода.
☐	Инструмент, миксер и тара чистые и готовы.
☐	Рабочая зона защищена от дождя и преждевременного контакта с водой.
☐	Бригада знает рабочее время смеси и порядок действий.

Безопасность и типовые ошибки

ВНИМАНИЕ. Не применять по мокрому основанию и во время дождя.

ВНИМАНИЕ. Процент связующего уточнять пробным замесом с учётом фракции и чистоты крошки.

ВНИМАНИЕ. Перед применением изучить MSDS и использовать СИЗ.

Не допускается

- Работать без паспорта безопасности и требуемых средств индивидуальной защиты.
- Самовольно менять пропорции без пробного образца.
- Продолжать укладку при появлении дождя, воды, конденсата или загрязнения.
- Использовать смесь после заметного загустения или окончания рабочего времени.

Примечание

Настоящий документ является упрощённой практической памяткой. При спорных ситуациях, выборе грунтовки, нестандартном основании или повышенных нагрузках необходимо руководствоваться полным техническим паспортом продукта и паспортом безопасности MSDS.