WHITECHEM PU RB 303

Связующее для каменного ковра с умеренной УФ-стойкостью

Однокомпонентное полиуретановое связующее

Где применяется

- ландшафтный дизайн
- декоративные дорожки и зоны вокруг бассейнов
- вазоны, тумбы и входные группы

Ключевые параметры

Температура работ	+5...+35 °C
Открытое время	20-30 минут
Пешеходная нагрузка	12-24 часа
Полная прочность	7 суток
Хранение	9 месяцев, +5...+30 °C

Главное: материал, основание и заполнитель должны соответствовать инструкции. До серийных работ выполнить пробный замес или образец.

Порядок выполнения работ

1	Использовать сухой, мытый и обеспыленный камень.
2	Проверить основание, уклон и водоотведение.
3	Загрузить камень в миксер и добавить связующее по таблице.
4	Быстро перемешать до однородной массы.
5	Нанести, разровнять и уплотнить смесь.
6	Защитить от дождя и воды до первичного отверждения.

Требования к основанию и материалам

• Бетон: не ниже М250/В20, возраст 28 суток, влажность до 4%.
• Асфальт: не менее 4 см, ровный, чистый, без луж и ГСМ.
• Уклон: 0,5-1% на метр.
• Расход: 1-3 мм - 4-4,5%; 3-5 мм - 3,5-4%; 5-10 мм - 3,5-4%; 10-20 мм - 3,2-3,5%; 20-40 мм - 3-3,2%.

Контроль перед началом

☐	Материал имеет допустимый срок годности и выдержан при рабочей температуре.
☐	Основание и заполнитель сухие; отсутствуют пыль, масло, грязь и вода.
☐	Инструмент, миксер и тара чистые и готовы.
☐	Рабочая зона защищена от дождя и преждевременного контакта с водой.
☐	Бригада знает рабочее время смеси и порядок действий.

Безопасность и типовые ошибки

ВНИМАНИЕ. Материал со временем может потемнеть под воздействием УФ.

ВНИМАНИЕ. Открытое время короткое - заранее подготовить людей, инструмент и участок.

ВНИМАНИЕ. Перед монтажом выполнить пробный образец.

Не допускается

- Работать без паспорта безопасности и требуемых средств индивидуальной защиты.
- Самовольно менять пропорции без пробного образца.
- Продолжать укладку при появлении дождя, воды, конденсата или загрязнения.
- Использовать смесь после заметного загустения или окончания рабочего времени.

Примечание

Настоящий документ является упрощённой практической памяткой. При спорных ситуациях, выборе грунтовки, нестандартном основании или повышенных нагрузках необходимо руководствоваться полным техническим паспортом продукта и паспортом безопасности MSDS.