Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 20 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 06 23 (pbx) Fax: 0212 771 06 24
www.akde.net - info@akde.net

WHITECHEM PU DF 25

1 - ОПИСАНИЕ

WHITECHEM PU DF 25, самовыравнивающийся полиуретановый герметик, идеально подходящий для горизонтального нанесения. Его эластичность позволяет ему поглощать постоянные движения конструкции, вызванные температурными изменениями, без проблем растрескивания.

2 - СВОЙСТВА

- Двухкомпонентный
- Легко смешивается
- Быстрое отверждение
- Самовыравнивающаяся консистенция, легко наносится на горизонтальные швы
- Обладает постоянной эластичностью
- Высокая адгезионная прочность
- Допускает смещение сустава на ±25%
- Возможность покраски

3 ВАРИАНТА НАНЕСЕНИЯ

Используется для герметизации горизонтальных швов внутри и снаружи

Деформационные швы между различными строительными материалами Промышленные полы

Подъездные пути/гаражи

Тротуары

Соответствует требованиям **ISO 11600 F 25 LM**

4- ИНСТРУКЦИИ

Перед нанесением убедитесь, что поверхности швов чистые, сухие и без каких-либо загрязнений. Равномерно нанесите герметик, при необходимости используйте клейкую ленту и снимите ее, пока герметик еще мягкий.

Вылейте все содержимое компонента B в форму с компонентом A. Перемешивайте в течение 5-10 минут для получения однородного цвета и консистенции с помощью низкооборотной дрели (400-

600 об/мин). Избегайте попадания воздуха во время перемешивания.

Нанесите герметик через 15 минут.

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 20 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 06 23 (pbx) Fax: 0212 771 06 24
www.akde.net - info@akde.net

Размер стыка должен обеспечивать минимальную толщину

герметика 6 мм и максимальную толщину 12 мм.

При правильной конструкции соотношение ширины к глубине должно составлять 2:1. При

необходимости используйте вспомогательный материал для регулировки глубины стыка.

Выход (прибл.)

Погонный метр герметика на килограмм

мм		Ширина				
		6	12	18	25	32
D эпт х	6	1350	675	450	324	253
	12	2700	1350	900	648	506

5- УПАКОВКА

Продукт	Вес
Компонент А	6 кг
Компонент А	10 кг
Компонент В	3 кг
Компонент В	5 кг

6- ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

9 месяцев при хранении в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и влаги, при

температуре от +10 ° C до +25 °C.

7- ОГРАНИЧЕНИЯ

Избегайте нанесения при температуре ниже + 5 ° C и выше +35 ° C.

Не наносите на замерзшие или влажные поверхности или через

стоячую воду. Не отверждайте в присутствии отверждающих силиконов.

Минимальная глубина обрабатываемого шва составляет 6 мм.

Максимальное расширение и сжатие не должно превышать 25% от средней ширины

шва. Избегайте воздействия высоких концентраций хлора.

Yeşilbayır Mah. Şimşir Sk. No: 20 Hadımköy - İstanbul/TÜRKİYE Tel: 0212 771 06 23 (pbx) Fax: 0212 771 06 24
www.akde.net - info@akde.net

8- ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ПЕРЕД		
СМЕШИВАНИЕМ **Компонент**		
А (Основа) Консистенция,	: Паста	
плотность,	: 1,55±0,02 г/мл	
цвет	: Белый	
Компонент В (отвердитель),		
Консистенция,	: Жидкий	
плотность	: 1,00 ±0,01 г /	
, Цвет	мл : Черный	

ПОСЛЕ		
СМЕШИВАНИЯ-ОТВЕРЖДЕНИЕ **Соотношение**	: 2:1 A:B (по весу)	
компонентов для смешивания, Основа	: Полиуретан	
, Цвет,	: Серый :	
Консистенция,	Самовыравнивающийся	
Плотность,	: 1,35±0,02	
Время без прихвата, Скорость	: 60 мин. (23 °C %50 R.H)	
отверждения, Относительное		
удлинение при разрыве,	: мин. 3 мм / день (23 ° C %50	
Предел прочности при растяжении,	R.H) :≥250%	(ASTM D412)
Твердость по шору А,	: 0,75-1,0 Н/ мм^2	(ASTM D412)
Пригоден для окрашивания,	: 25±5	Через 28 дней (ASTM C661)
Температура нанесения	: Да*	
	: От +5°C до +35 °C	

* Учитывая разнообразие лакокрасочной основы и ее качества, перед

нанесением следует провести тесты на совместимость