WHITECHEM PU RB 503

УФ-стойкое прозрачное связующее для каменного ковра

Однокомпонентное алифатическое связующее

Где применяется

- декоративные дорожки и тротуары
- зоны вокруг бассейнов
- ландшафтные и интерьерные элементы

Ключевые параметры

Температура работ	+5...+25 °C
Открытое время	60-70 минут
Пешеходная нагрузка	12-24 часа
Полная прочность	7 суток
Хранение	9 месяцев, +5...+30 °C

Главное: материал, основание и заполнитель должны соответствовать инструкции. До серийных работ выполнить пробный замес или образец.

Порядок выполнения работ

1	Подготовить сухой, мытый и обеспыленный камень.
2	Проверить основание, водоотведение и уклон.
3	Сначала загрузить камень, затем добавить связующее по таблице.
4	Перемешать до однородного обволакивания гранул.
5	Нанести шпателем, разровнять кельмой и уплотнить.
6	Не допускать воды и дождя до первичного отверждения.

Требования к основанию и материалам

• Бетон: не ниже М250/В20, возраст 28 суток, влажность до 4%, толщина 8/10 см.
• Асфальт: не менее 4 см, ровность до 3 мм на 3 м, без луж глубже 3 мм.
• Уклон: 0,5-1% на метр к водоотводу.
• Расход: 1-3 мм - 3,5-4%; 3-5 мм - 3-3,5%; 5-10 мм - 3-3,5%; 10-20 мм - 2,7-3%; 20-40 мм - 2,5-2,7%.

Контроль перед началом

☐	Материал имеет допустимый срок годности и выдержан при рабочей температуре.
☐	Основание и заполнитель сухие; отсутствуют пыль, масло, грязь и вода.
☐	Инструмент, миксер и тара чистые и готовы.
☐	Рабочая зона защищена от дождя и преждевременного контакта с водой.
☐	Бригада знает рабочее время смеси и порядок действий.

Безопасность и типовые ошибки

ВНИМАНИЕ. Обязательно выполнить пробный замес: впитываемость камня меняет расход.

ВНИМАНИЕ. Не применять по мокрому основанию и в дождь.

ВНИМАНИЕ. Покрытие рассчитано в основном на лёгкое пешеходное движение и декоративные задачи.

Не допускается

- Работать без паспорта безопасности и требуемых средств индивидуальной защиты.
- Самовольно менять пропорции без пробного образца.
- Продолжать укладку при появлении дождя, воды, конденсата или загрязнения.
- Использовать смесь после заметного загустения или окончания рабочего времени.

Примечание

Настоящий документ является упрощённой практической памяткой. При спорных ситуациях, выборе грунтовки, нестандартном основании или повышенных нагрузках необходимо руководствоваться полным техническим паспортом продукта и паспортом безопасности MSDS.